

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		Folha: 1/3
	<b>BAUTECH ENCUNHAMENTO</b>	FTP-BAU-070	Divisão: Engenharia e Varejo
			Classe: <b>Complementos</b>
			Última Revisão: 06/2012

## ENCUNHAMENTO

**BAUTECH ENCUNHAMENTO** é uma argamassa expansiva com retração compensada, a base de cimento portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizadas nesta região.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação basta misturar e aplicar;
- Não precisa receber aditivo no momento da aplicação;
- Possui estabilidade dimensional;

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Argamassa tixotrópica utilizado nos espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com a finalidade de preenchimento;
- Encunhamento em geral;
- Como argamassa de reparos em geral.

### PROPRIEDADES

Densidade	<b>1.900 Kg/m<sup>3</sup></b>
Água	<b>2,5 Litros</b>
Consumo	<b>19 Kg/m<sup>2</sup>/cm de espessura</b>
Tempo de utilização	<b>90 minutos</b>
Aparência	<b>Pó cinza</b>
Embalagem	<b>25 Kg</b>

### RESISTÊNCIA MECÂNICA (MPa):

Idade	3 dias	7 Dia	28 Dias
Compressão	5	9	> 13

### LIMITAÇÕES

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		Folha: 2/3
	<b>BAUTECH ENCUNHAMENTO</b>	FTP-BAU-070	Divisão: Engenharia e Varejo
			Classe: <b>Complementos</b>
			Última Revisão: 06/2012

- Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C;
- Não pode receber a adição de cimento ou agregado;
- O produto não pode ser aplicado com base encharcada de água.

#### PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

#### PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente (metálico ou plástico), adicionar 2,5 L de água limpa, e adicionar lentamente o **BAUTECH ENCUNHAMENTO** misturando até a adição total, após misturar até obter uma massa homogênea e pastosa;
- Para obter uma mistura mais rápida e eficaz, recomendamos a utilização de uma betoneira ou misturador mecânico até obter uma massa homogênea.

#### APLICAÇÃO

- Aplicar o **BAUTECH ENCUNHAMENTO** utilizando uma colher de pedreiro preenchendo e compactando o máximo possível a argamassa dentro do vão (encunhamento).
- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios.

#### PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso, totalmente isolada de umidade;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		Folha: 3/3
	<b>BAUTECH ENCUNHAMENTO</b>	FTP-BAU-070	Divisão: <b>Engenharia e          Varejo</b>
			Classe: <b>Complementos</b>
			Última Revisão: 06/2012

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **BAUTECH**.

#### **GARANTIA**

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **BAUTECH** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações, favor contatar o Departamento Técnico da **BAUTECH**.

#### **TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO**

Vinte e Quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, entre 15° a 30°C.