

MSET DESMOLDANTE

MSET DESMOLDANTE é um agente desmoldante à base de ésteres de ácidos graxos de fácil remoção do substrato e da forma, pois não deixa resíduo gorduroso no concreto. Vendido concentrado, permite diluição em até 6 partes de água. Produto não tóxico, pode ser utilizado em local confinado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fácil remoção, não deixa resíduo gorduroso no concreto;
- Produto concentrado, basta diluir;
- Não é tóxico;
- Não interfere na resistência superficial do concreto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Indicado para formas ou moldes de concreto, madeira ou plástico.

PROPRIEDADES MSET DESMOLDANTE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Densidade | 0,90 gramas/cm ³ |
| Rendimento - Embagem de 18 Litros | 60 m ² ** |
| Aparência | Líquido leitoso |
| PH | 7,5 a 8,5 |
| Teor de Sólidos (%) | 40 |
| Viscosidade (Ford 4 - 25°C) | 14 segundos |
| Embalagens padrão | 18 L e 200 L |

** O rendimento dependerá da porosidade superficial do concreto.

LIMITAÇÕES

- Não pode ser aplicado em formas metálicas.

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície a ser aplicada não deve conter óleo ou outra substância a base solvente;

PREPARO DO MSET DESMOLDANTE

- Recomenda-se a diluição de 1:3, ou seja, 1 parte de MSET DESMOLDANTE para 3 partes de água limpa.

APLICAÇÃO DO MSET DESMOLDANTE

- Aplicar o MSET DESMOLDANTE em uma só demão, com pincel, broxa, trincha, spray ou rolo de pintura;
- Cada vez que se desejar reutilizar a forma a mesma deve estar limpa e seca, sem deixar resíduos de

produtos anteriormente desformados;

- As formas e os moldes podem ser utilizados imediatamente após a aplicação.
- O MSET DESMOLDANTE deve ser removido apenas com jatos de águas.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.