

MSET FIX C

MSET FIX C é um produto em pó de base cimentícia, pronto para uso, utilizado como ponte de aderência entre argamassas cimentícias para reparos, evitando sua perda de água para o substrato. O MSET FIX C possui consistência fluida facilitando o manuseio e aplicação, aumentando o desempenho e praticidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Baixa Permeabilidade;
- Excelente aderência a substratos cimentícios;
- Alta resistência à tração e arrancamento;
- Fácil manuseio;
- Pode ser aplicado na horizontal ou vertical.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Reparos em geral;
- Para melhorar a adesão entre argamassa colante e pedras naturais;
- Pisos e contrapisos;
- Aplicação em ambientes internos e externos.

PROPRIEDADES MSET FIX C

| | |
|---|-------------------------------|
| Densidade | 2,00 g/cm ³ |
| Cor | Grafite |
| Secagem ao toque | 2 horas |
| Trabalhabilidade (25°C) | Aprox. 50 min |
| Aguá | 4,6 L para cada saco de 20 Kg |
| Embalagem | 20 Kg |
| Rendimento – para cada embalagem de 20 kg | 8 a 12 m ² |

LIMITAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 5°C e superior a 35°C.

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície deve estar limpa, isenta de partes soltas, pó, graxas, tinta, óleo ou qualquer substâncias que possa atrapalhar a adesão;
- Em caso de superfícies muito lisas escarificar o substrato;
- Saturar toda a base com água no mínimo 2 horas antes da aplicação, considerando como ideal 24 horas antes;
- No momento da aplicação não pode haver poças no substrato, ou seja, tem que estar saturado porém com a superfície com aspecto de seco.

PREPARAÇÃO DO MSET FIX C

- Em um recipiente plástico verter a água de amassamento (4,6 L), após ir adicionando lentamente o MSET FIX C e homogeneizar com auxílio de um misturador mecânico até a total incorporação do pó. Após a incorporação misturar por aproximadamente 3 minutos.

APLICAÇÃO DO MSET FIX C

- Aplicar o **MSET FIX C** com brocha, pincel ou vassoura até obter uma espessura de aproximadamente 1,5 mm, preenchendo toda superfície;
- Aplicar o reparo ou piso sobre o MSET FIX C ainda em estado fresco.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que seja feita a cura química (MSET CURE) ou úmida sobre os reparos ou cobrimentos.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos.

Obs: O MSET FIX C é isento do Cloretos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;



Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;
Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.
Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, em uma temperatura de 15° a 30°C.