

MSET FUNDAÇÃO

MSET FUNDAÇÃO é um aditivo líquido amarelado à base de silicatos especiais, para adição em concretos e argamassas submetidas a pressões hidrostáticas. A cristalização ocorre quando o MSET FUNDAÇÃO entra em contato com o cimento presente no concreto no momento da hidratação, formando cristais que entopem os poros da estrutura reduzindo a porosidade do concreto evitando os riscos de infiltração de água por capilaridade em toda a estrutura da obra que está em contato com o terreno.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pronto para uso, basta abrir a embalagem e utilizar;
- Reduz a porosidade do concreto;
- Aumenta a resistência mecânica do substrato;
- Utilizado corretamente, suporta altíssimas pressões positivas e negativas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Concreto de fundação de edificações e obras de arte;
- Concreto de cisternas, piscinas e estruturas enterradas;
- Concreto de barragens, reservatórios e caixas d`água;
- Argamassas de preenchimento, revestimento, regularização e reparos;
- Subsolos, baldrame, túneis e galerias.

PROPRIEDADES MSET FUNDAÇÃO

Densidade	1,22 gramas/cm ³
Aparência	Líquido amarelado
Ph	11
Viscosidade (Ford 4 – 25°C)	13 segundos
Embalagens padrão	3,6 L, 25 L e 200 L
Dosagem em argamassa	500 mL para saco de cimento de 50 Kg
Dosagem em concreto	3 L para cada m ³

LIMITAÇÕES

- A argamassa ou concreto aditivado com o **MSET FUNDAÇÃO** não resiste a trincas e fissuras

ATIVAS, pois sua natureza é rígida;

- **MSET FUNDAÇÃO** necessita de um consumo mínimo de 300 kg/m³ de Cimento Portland por metro cúbico de concreto ou argamassa, para uma máxima eficiência.

APLICAÇÃO DO MSET FUNDAÇÃO

- O **MSET FUNDAÇÃO** já vem pronto para uso, basta apenas agitar e adicionar a água de amassamento da argamassa ou no concreto momento antes da aplicação.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.