

## VINCITAR 261

### Revestimento anticorrosivo à base de Epoxi Poliamina e alcatrão de hulha

- Desenvolvidas para oferecer proteção do aço ou concreto em ambientes de alta agressividade. Como revestimento interno de tanques, reservatório de tratamento e recuperação de água, tratamento de efluentes. Equipamentos enterrados ou submersos em água

Atende a especificação N 1761 Rev. D – Petrobrás, e AWWA C210-84.

### Informações Práticas

<b>Cor</b>	· Preta ou Marrom
<b>Acabamento/Brilho</b>	semi-brilho
<b>Sólidos por volume</b>	75%
<b>Espessura seca</b>	125/200 micrometros por demão, equivalentes a 167/ 267 micrometros de filme molhado.
<b>Rendimento teórico</b>	6 ou 3,7m <sup>2</sup> /litro, baseado na espessura seca de 125/ 200 micrometros.
<b>Rendimento prático</b>	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos a perdas estimadas para a condição específica da pintura.

### Aplicação

<b>Relação de mistura</b>	3/1 em volume
<b>Método de Aplicação</b>	Pistola “airless”: <i>Recomendado</i> - Orifício do bico 26-31 mils. - Pressão do fluido 2500 p.s.i. (176 Kgf/cm <sup>2</sup> ) - Trincha ou rolo recomendado: múltiplas demãos.
<b>Diluição</b>	Não é recomendada, caso necessário utilize solvente vincisolv 930 até 20%
<b>Limpeza</b>	VINCISOLV 930
<b>Pot Life (25°C)</b>	5 horas

Temp de secagem		Intervalo de Repintura		
Temp do substrato	Secagem		Mínimo	Máximo
	Toque	Manuseio		
25°C	1 hora	8 horas	24 horas	72 horas

<b>Estocagem</b>	Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses.
<b>Embalagem</b>	Balde c/ 18L, Galão de 3,6L
<b>Ponto de fulgor</b>	36 °C.

### Preparação da superfície

A superfície deverá estar seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes. Padrão de limpeza recomendado para ambientes agressivos, jato ao metal quase branco – Sa 2 ½ da norma sueca SIS 05.5900.

### Limitações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%

### Precauções

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir

- Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.)
- Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.

## Definições

**Tolerâncias:** As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

**Rendimento:** Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

**Sólidos p/volume:** É a percentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições.

## PROCEDIMENTO DE PINTURA

Indicações	Preparação da Superfície
Tubulações enterradas. Estruturas e equipamentos em Industrias Químicas, Petroquímicas e Offshore.	Remover eventuais contaminações oleosas. Jateamento abrasivo ao metal quase branco, (Sa 2 ½ )

## SISTEMA - EPOXI ALCATRÃO DE HULHA

Produto	Espessura		Intervalo Rep.		Solvente Recomendado	Relação de mistura	Vida útil mistura
	úmida	seca	min	Max			
Vincitar 261 preto	167	125	24 h	72 h.	V.930	Comp A 3 Comp B 1	6 h
Vincitar 261 Marrom	167	125	24 h	72 h	V 930	Comp A 3 Comp B 1	6 h
Vincitar 261 preto	200	120	24 h	72 h	V 930	Comp A 3 Comp B 1	6 h

OBS: O produto Vincitar 295 permite também a aplicação em duas demãos com espessura seca de 200 micrometros por demão.

**Ressalva:** As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.

**TINTAS VINCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
**RUA NELSON PENA, 128 SANTA LUZIA - CEP:24.721-590. SÃO GONÇALO/RJ**  
**TEL/FAX: 3706.4221 / 2701-6815 / 3715-1520**  
[www.tintasvinci.com.br](http://www.tintasvinci.com.br)  
[comercial@tintasvinci.com.br](mailto:comercial@tintasvinci.com.br)