Adesivo acrílico para lajes de EPS

Cópia não Controlada

SISTEMA ADOTADO

Aplicação de adesivo líquido à base de emulsão acrílica na execução do chapisco e do gesso corrido em lajes, com objetivo principal de melhorar a aderência do revestimento.

CARACTERÍSTICA DO SISTEMA

- ✓ Conferir maior aderência sobre os mais variados substratos;
- ✓ Melhorar a trabalhabilidade, proporcionando assim, boa elasticidade;
- ✓ Permitir boa estabilidade em presença de água e umidade;
- ✓ Minimizar riscos de fissuração, pois evita a retração.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície devera estar lavada e isenta de pó, areia, óleo, desmoldantes e outros materiais, a fim de impedir uma má aderência do revestimento à laje.

APLICAÇÃO DO SISTEMA

Chapisco:
Para a execução do chapisco, adicionar a água de amassamento **adesivo**

MSET ACRÍLICO BAUTECH, na proporção 1:2 (**MSET ACRÍLICO - BAUTECH**: água) em volume. Misturar a água aditivada junto com o cimento ate a obtenção de uma nata consistente e bem fluída. Após a preparação da nata, aplicar o chapisco na laje, utilizando-se rolo para textura grossa, sendo demãos cruzadas e alternadas. Assim que chapiscado aplicar cura com água (24 horas, no mínimo) e executar o reboco
normalmente.

Gesso corrido:
Diluir **MSET ACRÍLICO BAUTECH** em água na proporção 1:2 (**MSET ACRÍLICO BAUTECH**: água) em volume. Aplicar a mistura na laje, utilizando-se rolo de lã de carneiro. Após a aplicação da água com **MSET ACRÍLICO**, correr o gesso imediatamente, tomando cuidado de não deixar secar o Mset Acrílico aplicado anteriormente. Caso Seque, reaplicar.

PRODUTO RECOMENDADO E CONSUMO:

• **Adesivo acrílico:** 200 ml/m2
MSET ACRÍLICO - Fabricante BAUTECH