

CASO DE OBRA – PROTEGI GRANITO

Tipo de obra: Residencial

Localização: Alameda das Rosas Qd.05 Lt. 15 Residencial Sun Flower

Aplicação: Granito Branca Sarda – 100 m²

Data: Março/2010

Especificação de materiais: Impercia Atacadista Ltda.

Produtos utilizados: Protegi Granito, rolo lã de carneiro, fita crepe 25x50

INTRODUÇÃO:

Esta especificação tem como objetivo apresentar tecnologia inovadora para impermeabilização de pedras naturais como granitos e mármore, em situação de piso em contato com o solo. Através de testes laboratoriais realizados em ambientes controlados ficou constatada a eficácia do sistema para este tipo de situação.

Observação: O Protegi Granito forma nas duas demãos uma película de espessura mínima, permitindo assim a aplicação nas laterais das pedras, e a perfeita execução de juntas secas.

PRODUTO UTILIZADO:



MISTURA DO MATERIAL:

Homogeneizar os componentes A e B separadamente, juntar os componentes e misturá-los por 5 minutos. Aguardar o tempo de indução química de 10 a 15 minutos, antes da aplicação.

O tempo de vida útil dessa mistura será de 2 horas dependendo das condições climáticas.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar sem contaminações oleosas, seca e isenta de partículas soltas, limpa sem restos de verniz, graxas, silicones, fungos ou bolor, de modo a obter a máxima absorção do produto pelo substrato. Promover a limpeza das placas utilizando escova ou trincha aumentando assim a aderência do impermeabilizante.



APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE PROTEGI GRANITO:

A aplicação do material deverá ser realizada em duas demãos com rolo de lã de carneiro em toda a face bruta do granito inclusive nas laterais. O prazo mínimo para a aplicação da segunda demão é de 8 horas e o máximo de 72 horas. Caso seja ultrapassado este período deverá ser lixado para a aplicação da segunda demão.



DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS:

Para a cura do impermeabilizante foram providenciados suportes de madeira como base para as pedras e separadores plásticos para evitar o contato entre as placas.



OBSERVAÇÕES: REGISTRO DE FOTOS REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DESSES PROCEDIMENTOS.