

**Obra:** Buriti Shopping - Aparecida de Goiânia - GO

**Execução:** Equipe de Manutenção Interna

**Especificação Técnica de materiais:** Impercia Atacadista Ltda.

**Data:** Março/2011.

**Situação:** Reparo no pavimento asfáltico do estacionamento.

**Sistema adotado e materiais:** Preenchimento de buracos em pavimento asfáltico no estacionamento externo. O Material usado foi o **RAPFLEX PAV –BAUTECH – Embalagem com 27,2 kilos.**

**Situações de reparo do pavimento, cavidades a serem reparadas**



## Procedimentos executados

### 1) Fachada da edificação



### 2) Retirar toda água do local a ser preenchido com o RAPFLEX – PAV.



### 3) O Material deve ser aberto no ato do preenchimento. Pois em contato com o ar ele já começa a reagir. O Rendimento desta embalagem é 30,75 kg por m<sup>2</sup> considerando espessura de 15 mm.



- 4) Após lançado o material no local , é só compactar e regularizar. Se a espessura for superior a 50 mm , é necessário executar em 02 fases sendo : Superior com 15 mm e a inferior com espessura mínima 35 mm .



**Observações:** Fotos tiradas no canteiro de obra durante a execução dos procedimentos.